



IDÉE BRICOLAGE

N°101.846 INSTRUCTIONS DE BASE BATIK

Batik

Instructions de base



DIFFICULTÉ: *facile*



DURÉE: *env. 2h*



Matériel :

- ♥ PEINTURE TEXTILE JAVANA BATIK
- ♥ DIVERS TISSUS
- ♥ EVENTUEL FICELLE, CIRE, VINAIRE OU VINAIGRE D'ALCOOL

- ♥ SEAU OU BASSINE
- ♥ GANTS CAOUTCHOUC

Infos diverses pour la teinture textile Javana Batik :

- La teinture textile Javana Batik avec sel colorant est adapté pour le batik à la cire, le batik noué, et les teintures de soie, coton, viscose, lin, demi-lin, laine et polyamide.
- Par contre, ne convient pour les laines délicates telles que le mohair, le cachemire et l'angora.
- Les couleurs sont d'une authenticité moyenne : les textiles teints ne doivent être lavés QUE séparément et à une température max. de 40°C.
- Utiliser des gants en caoutchouc lors des opérations de teinture.
- Les éventuels résidus de teinture peuvent être éliminés avec 5 à 10 % d'eau de javel.

Préparation :

Le tissu doit être propre et sans taches, sans assouplissant, sans apprêts ou sans désinfectant. Eventuellement laver le tissu avant de teindre. La température minimale de teinture est 50°C. Lors de la teinture dans un récipient, de par la chaleur constante les couleurs deviennent de plus en plus intense. La laine devrait toujours être teinte dans un récipient. Alternativement on peut également prendre un bol ou un seau. Pour la soie, il faut rajouter du vinaigre ou du vinaigre d'alcool. .

Déterminer les couleurs :

Le contenu d'un paquet suffit pour 200 à 400 g de tissu - selon l'intensité de la couleur. La couleur selon l'emballage est atteinte à max. 200 g de tissu. Plus la quantité de tissu est importante et plus la couleur sera claire. La couleur peut différer dans le sachet mais également lors de la teinture. La couleur finale n'est visible qu'après lavage et séchage.



IDÉE BRICOLAGE

N°101.846 INSTRUCTIONS DE BASE BATIK

Teinture à chaud :

Aduis.

On peut teindre jusqu'à 400 g dans un seau de 6 litres. D'abord remplir la casserole avec 6 litres d'eau et y mélanger le contenu du sachet. Bien faire dissoudre. Pour 200 g de tissu on obtiendra un coloris intense et avec 400 g de tissu on obtiendra un coloris moyen. Pour la laine et la soie, rajouter env. 300 ml de vinaigre ou 50 ml de vinaigre d'alcool. Tremper le tissu propre et chauffer à feu moyen tout en remuant. Pour le batik à la cire, chauffer à 50°C. Les autres textiles, teindre à la température conseillée (min. 60°C). Il faut maintenir la température env. 1 heure tout en remuant de temps en temps. Puis laisser refroidir dans la casserole, tout en remuant de temps en temps afin d'obtenir une teinture uniforme. Dès que l'eau est devenue tiède, rincer prudemment le tissu à l'eau chaude. Pour des batiks multicolores, le tissu doit être rincé avant chaque nouveau coloris ! Pour améliorer la résistance des couleurs, on peut encore traiter le tissu avec le produit de fixation Javana. Pour finir, laver les tissus avec un détergent max. 40°C. Plus tard, toujours laver séparément à max. 40°C.

Teinture dans un récipient ou bol :

La seule différence pour la teinture dans un récipient ou bol, les 6 litres d'eau doivent être déjà très chauds. Et après, procéder comme précédemment.

Le Batik est une technique de teinture textile d'origine d'Indonésie. Les motifs sur les tissus sont dessinés à l'aide de cire. Aujourd'hui la technique s'est développée : On fait des teintures Batik avec de la cire, des ficelles, des fils, des attaches de câbles ou des élastiques. Le tissu approprié est attaché et on empêche ainsi la couleur de „couler“